

# BUTYLENE-X

**Produit** Mastic mono composant à base de polybutène et d'huiles végétales

- Propriétés**
- Bonne adhérence sur la plupart des supports du bâtiment
  - Pas de migration des composants, même sur supports poreux
  - Très bonne extrudabilité
  - Peut être peint

**Conditionnement** Coloris : Blanc - gris - brun - noir  
Emballages : Cartouche 310 ml - Poche 550 ml

- Applications**
- Pose de vitrage simple dans châssis en bois, métal ou béton
  - Resserrage de menuiseries bois, acier ou béton avec la maçonnerie
  - Obturation de joints non soumis à des sollicitations mécaniques
  - Etanchéité en construction métallique, conteneurs et carrosserie

| Données techniques            |   |
|-------------------------------|---|
| Type :                        | Plastique pelliculaire  |
| Poids spécifique :            | 1,80 g/ml   |
| Fluage :                      | < 2 mm (ISO 7390)   |
| Retrait :                     | 2 % max. (DIN 52451)  |
| D.M.A. :                      | 7 %   |
| Résistance à la température : | -20°C à +75°C   |
| Résistance aux U.V. :         | Moyenne/Faible  |
| Températures d'application :  | +5°C et +40°C   |
| Formation de peau :           | < 48 h (23°C et 55 % HR)  |
| Conservation :                | 12 mois<br>en emballage fermé d'origine, conservé au sec, entre +5 et +25°C |

## Mise en œuvre

Supports : Les surfaces doivent être propres, sèches, dépoussiérées, exemptes de graisses et de parties friables.

Mise en peinture : Après formation de peau. Essais préalables conseillés

|                      |              |   |              |    |
|----------------------|--------------|---|--------------|----|
| Largeur des joints : | minimum (mm) | 4 | maximum (mm) | 20 |
|----------------------|--------------|---|--------------|----|

Avertissement : Ne convient pas pour les joints fortement exposés à l'eau. Ne pas utiliser sur PE, PP, PTFE, bitumes et asphaltes.

Consommation : Voir tableau indicatif

Elimination mastic frais : **ZWALUW LINGETTES NETTOYANTES** ou White spirit

Nettoyage mains : **ZWALUW LINGETTES NETTOYANTES** ou à l'eau savonneuse

**Fiche de sécurité** Disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels

## Garantie et responsabilités :

Ate Vitratech garantit que ses produits, durant leur temps de conservation, correspondent aux spécifications de la fiche technique. La responsabilité d' Ate Vitratech n'excédera jamais celle précisée dans les conditions générales de vente. En aucun cas Ate Vitratech n'acceptera de responsabilité dans aucun dommage d'aucune sorte. Les informations contenues dans la présente notice sont le résultat de nos tests et de notre expérience. Ces informations n'impliquent de notre part aucun engagement. Il est de l'entière responsabilité de l'utilisateur de s'assurer, par des tests personnels, que le produit convient à l'application qu'il compte mettre en œuvre.

Version : 100107

