EPDM MASTIC BOND 00

Mastic d'étancheité et de collage pour membrane EPDM

CARACTERISTIQUES

Coloris	Noir
Base	MS-Polymer
Densité	1,60 g/ml
Dureté Shore A	50
Résistance à la température	de -40°C à +90°C
Température d'application	de -5°C à +40°C
Temps de formation de peau	25-30 minutes
Résistance à la rupture par traction (DIN 53504)	1,75 MPa
Module d'élasticité 100% (DIN 53504)	1,10 MPa
Allongement à la rupture	520%
Temps de polymerisation (23°C et 50% H.R	2,00 mm après 24h
Retrait	aucun
Durée de stockage	Stockage entre +5°C et +25°C dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, au maximum de 18 mois après le date de production
Résistance aux UV	Bonne tenue

I. DESCRIPTION

Mastic d'étanchéité et de collage mono composant à base de MS-polymères, qui polymérise au contact de l'air jusqu'à obtention d'un caoutchouc élastique durable.

II. DOMAINE D'EMPLOI

Spécialement étudié pour le collage et l'étanchéité de divers matériaux à base d'EPDM ainsi que de membranes synthétiques.

III. PROPRIETES

- Excellente adhérence sur la plupart des membranes en EPDM ainsi que sur les supports usuels dans le domaine du bâtiment
- Élasticité permanente et durable
- Sans retrait
- Très bonne résistance mécanique
- Ne tache pas la pierre bleue, la pierre de taille ou le marbre
- Polymérisation neutre
- Pas de formations de bulles
- Sans odeur
- Sans isocyanates, solvants, silicones

IV. MISE EN ŒUVRE

Nettoyer les joints en éliminant les corps étrangers et les contaminants tels que la graisse, l'huile, les poussières, l'eau, le gel, les salissures superficielles, les restes d'agents d'étanchéite ou d'éléments de châssis de même que les revêtements de protection. Sur des supports tels que du verre, du métal, des miroirs, de la céramique et des supports non poreux en général ainsi que divers sortes de matières synthétiques, il n'y a pas lieu d'utiliser un primaire. Vue la grande diversité de supports, un test au préalable est vivement conseillé.

LIMITATIONS

N'est pas conseillé pour une immersion prolongée dans l'eau ni pour des applications sur du PE, du PP, du teflon (PTFE) et des supports bitumineux. A ne pas utiliser pour des aquariums.

Utilisez toujours un maroufleur dur pour mettre de la pression sur les parties à assembler.

V. CONDITIONNEMENT

- carton de 12 poches 600 ml

VI. SÉCURITÉ

Évitez tout contact prolongé avec la peau. Si du matériel non durci entre en contact avec les yeux, rincez-les abondamment à l'eau et consultez un médecin.

SOGARIS - 94150 Rungis - France
Tel : 00 33 (0) 1 45 60 43 14
Fax : 00 33 (0) 1 46 87 70 45
E-mail : info@atedistribution.com
Web : www.atedistribution.com

20211227-5

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document, et la date d'acquisition du produit, ne pourra nous être opposée. L'utilisateur du produit est tenu, préalablement à sa mise en œuvre, de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur où du fabricant toute infirmation technique inhérente à la mise en œuvre, dans l'hypothèse ou les indicateurs dont il dispose lui semblent devoir être précisés, que ce soit pour un usage normal où pour un usage spécifique de notre produit. Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que les normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente. Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives, tout comme l'est toute information fournies verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.