



## Membrane EPDM sans adhésif

### CARACTERISTIQUES

Produit	Membrane EPDM	
Epaisseur	0,75 mm	1 mm
Coloris	Noir	
Longueur	20 m (±5%)	
Densité	0,94 kg/m <sup>2</sup>	1,25 kg/m <sup>2</sup>
Dureté shore A	65 +/- 5	
Résistance à la température	De -30°C à +116°C	
Allongement à la rupture (EN 12311-1)	≥ 400%	≥ 450%
Résistance à la traction (EN12311-1)	≥ 250 N/50 mm	≥ 350 N/50 mm
Résistance à la déchirure (EN12311-1)	≥ 80 N	≥ 90 N
Classification au feu (EN 13501-1 :2018 partie 11)	Classe E	
Résistance à la perméabilité à la vapeur d'eau	≤ 0,1 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> //50 Pa)	
Coefficient de résistance à la vapeur d'eau (μ)	60 000 +/- 18 000	
Attestation	SNJF-ME : 23007	

### I. DESCRIPTION

AT PROOF FA® est un système destiné à réaliser une étanchéité entre le gros œuvre et les pré-cadres, les fenêtres, les murs rideaux, ...

Le collage s'effectue soit avec de la colle EPDM MASTIC BOND FA, EPDM CONTACT BOND TA ou bien avec de l'EPDM BOND 00.

### II. DOMAINE D'EMPLOI

Etanchéité en seconde barrière autour des pré-cadres, sur :

- Les façades béton
- Les façades métalliques
- Les façades isolantes
- Les maisons ossature bois
- Les fenêtres alu, bois, PVC
- Façades légères
- Murs rideaux

Constitution de :

- Rejet d'eau en bas de façade
- Rejet d'eau sous des seuils et des bavettes
- Barrière étanche contre les remontées capillaires

### III. PROPRIETES

- Très bonne résistance aux conditions climatiques, aux rayons UV et au vieillissement
- Très bonne étanchéité à l'eau à long terme
- Imputrescible et très élastique
- Recyclable
- Sans solvants

### IV. MISE EN ŒUVRE

L'EPDM MASTIC BOND FA est mastic d'étanchéité et de collage monocomposant noir à base de caoutchouc synthétique qui réticule jusqu'à former un caoutchouc élastique durable. Spécialement élaboré pour le collage et l'étanchéité de la membrane AT PROOF FA® sur les supports usuels du bâtiment tels que de l'aluminium (non traité et anodisé), des substrats minéraux (béton, brique, clinker, plâtre), les fenêtres en PVC, l'acier (clair, galvanisé, enduit de poudre), le bois (un test de collage au préalable), les raccords entre membranes. Conditionnement : 12 poches alu de 600 ml.

Utilisez toujours un maroufleur pour appliquer assez de pression afin d'obtenir une adhérence optimale. Deux versions sont disponibles l'une en silicone et l'autre en inox.

Suite au verso →



SOGARIS - 94150 Rungis - France  
Tel : 00 33 (0) 1 45 60 43 14  
Fax : 00 33 (0) 1 46 87 70 45  
E-mail : info@atedistribution.com  
Web : www.atedistribution.com

20230926-4



## Membrane EPDM sans adhésif

Accessoires :

### PRIMAIRE AT PROOF FA®

Primaire d'adhérence pour la colle de contact EPDM CONTACT BOND TA® ou du mastic de collage PRIMAIRE AT PROOF FA® sur un support poreux, humide ou lorsque la température est située entre -10°C et +3°C.

### EPDM CONTACT BOND TA

Colle de contact à base de caoutchoucs synthétiques pour le collage de la membrane sur divers supports (bois, aluminium et béton)

### DOWSIL™ R40 (Nettoyant)

Pour bien dégraisser la membrane AT PROOF FA® (lorsqu'elle est souillée) avant d'appliquer l'EPDM MASTIC BOND FA ou l'EPDM CONTACT BOND TA.

Caractéristiques	EPDM Contact Bond TA	EPDM Mastic Bond FA	Primaire At Proof FA®
<b>Couleur</b>	Noir	Noir	Noir
<b>Densité</b>	0,85 kg/l	1,15 kg/l	0,835 kg/l
<b>Matières sèches</b>	43,30%	79%	36,30%
<b>Point d'éclair</b>	-15°C	-8°C	-18°C
<b>Viscosité</b>	400 mPa.s +/- 100	4500 mPa.s +/- 1000	900 mPa.s
<b>Emballage</b>	4,7 kg	600 ml 12/boite	4,50 kg
<b>Durée de stockage</b>	12 mois	12 mois	12 mois

## V. CONDITIONNEMENT

Épaisseur, largeur et conditionnement :

- 0,75 x 100 mm, rouleau de 20m
  - 0,75 x 150 mm, rouleau de 20m
  - 0,75 x 200 mm, rouleau de 20m
  - 0,75 x 250 mm, rouleau de 20m
  - 0,75 x 300 mm, rouleau de 20m
  - 0,75 x 350 mm, rouleau de 20m
  - 0,75 x 400 mm, rouleau de 20m
  - 0,75 x 450 mm, rouleau de 20m
  - 0,75 x 500 mm, rouleau de 20m
  - 0,75 x 660 mm, rouleau de 20m
  - 0,75 x 750 mm, rouleau de 20m
  - 0,75 x 1000 mm, rouleau de 20m
  - 0,75 x 1300 mm, rouleau de 20m
- 
- 1 x 100 mm, rouleau de 20m
  - 1 x 150 mm, rouleau de 20m
  - 1 x 200 mm, rouleau de 20m
  - 1 x 250 mm, rouleau de 20m
  - 1 x 300 mm, rouleau de 20m
  - 1 x 350 mm, rouleau de 20m
  - 1 x 400 mm, rouleau de 20m
  - 1 x 450 mm, rouleau de 20m
  - 1 x 500 mm, rouleau de 20m
  - 1 x 660 mm, rouleau de 20m
  - 1 x 750 mm, rouleau de 20m
  - 1 x 1000 mm, rouleau de 20m
  - 1 x 1300 mm, rouleau de 20m



SOGARIS - 94150 Rungis - France  
Tel : 00 33 (0) 1 45 60 43 14  
Fax : 00 33 (0) 1 46 87 70 45  
E-mail : [info@atedistribution.com](mailto:info@atedistribution.com)  
Web : [www.atedistribution.com](http://www.atedistribution.com)

20230926-4