

Mousse PVC pour portes clarit



CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	Normes	VALEUR
Densité		100 - 125 kg/m ³
Résistance compression 30%	DIN 5372	294 g/cm ²
Dureté	Shore « A »	20 shore
Absorption d'eau	ASTM D 1056-00	Inf. 30%
Étanche à l'eau sous compression	30 %	30 %
Allongement	DIN 53571	120 %
Résistance rupture	DIN 53571	Inf 150Kpa
Résistance ozone		Bon
Expansion après compression		Lente
Température d'utilisation		-30°C à +60°C (max +85°C)
Flammabilité	FMVSS302	Inf 100mm/mn dès 6 mm

I. DESCRIPTION

Mousse de pvc à cellules semi fermées, de coloris blanc, adhésive une face.

II. DOMAINE D'EMPLOI

Bande pour le calfeutrement à l'air pour des portes d'intérieures en glace sur huisseries bois ou métalliques (portes CLARIT). Ce produit de calfeutrement, en compensant les jeux de montage, amorti les chocs et les vibrations. Son revêtement plastique est lavable et ne retient pas les poussières, il lui permet de conserver sa présentation et ses caractéristiques de souplesse dans le temps.

III. PROPRIETES

- Ne jaunit pas dans le temps,
- Ne retient pas les poussières,
- Conserve ses caractéristique et sa souplesse dans le temps.

IV. MISE EN ŒUVRE

Nettoyer la feuillure qui doit être propre et sèche et particulièrement exempte de poussière. Couper les longueurs exactes nécessaires avant de retirer le papier de protection de l'adhésif. Poser la bande en la pressant sans exercer la moindre traction. Proscrire le contact des doigts sur l'adhésif.

V. CONDITIONNEMENT

Pochette comprenant :

- 1 hauteur de 2,15 m en 12 x 10 mm.
- 1 hauteur de 2,15 m en 15 x 5 mm.
- 1 hauteur de 0,85 m en 12 x 10 mm.
- Carton de 120 pochettes (vendu à l'unité)

