ATBUT HSB

Mastic Butyle préformé

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUE	NORMES	VALEURS
Traction dynamique	H5	35 N/cm^2
Résistance au cisaillement	H15	12 N/cm^2
Perméabilité à la vapeur d'eau	ISO9932/BS ISO15106	0,15 g/m^2/24H/mm
Densité	H6	1,8 g/cm^3
Résistance au pelage à 90°C	H48	7 N/cm
Résistance au pelage à 180°C	H41	7 N/cm
Température de service		-40°C à +90°C
Température de mise en oeuvre		+5°C à +40°C
Tolérance	Largeur +/- 1 mm	Epaisseur +/- 10 %

I. DESCRIPTION

ATBUT est un mastic d'étanchéité caoutchouc synthétique extrudé, de coloris gris, sous forme de bande de section rectangulaire sur papier siliconé pelable.

II. DOMAINE D'EMPLOI

- Etanchéité à l'air, à la poussière ou à l'eau des joints de compression.
- Etanchéité des joints à recouvrement des systèmes de revêtements et de toiture, joints de gouttière et lanterneaux.
- Etanchéité de conduits de VMC.
- Application d'insonorisation dans la construction automobile.
- Etanchéité de joints dans la construction de caravane.

III. PROPRIETES

- Bonne adhérence aux panneaux de couverture métalliques
- Solide, flexible et résiliant
- Durée de vie exceptionnelle.
- Bonne résistance aux UV.
- Utilisation pratique, facile et sans déchet.
- Température de service -40 °C à +90 °C.

IV. MISE EN ŒUVRE

- Pour obtenir une adhérence maximum aux supports, les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de givre, de poussières, de graisse ou d'huile. Si besoin, utiliser de l'Isopropanol comme agent de nettoyage et bien laisser sécher, avant l'application du mastic.
- Appliquer directement le mastic à partir du rouleau sur le support, presser suffisamment sur toute sa longueur pour obtenir une bonne adhérence initiale.
- Enlever l'intercalaire papier puis appliquer ensuite sur l'autre support.
- Appuyer fermement pour étanchéifier le joint.
- La température d'application doit se située : +5 °C à +40 °C

V. CONDITIONNEMENT

Section 9x3 mm : carton de 22 rouleaux de 15 m.

VI. STOCKAGE

24 mois dans un local sec et frais afin de ne pas altérer l'adhésif.

- Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, dans un local frais et sec.
- Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux ne doit pas dépasser 24 mois.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

SOGARIS - 94150 Rungis - France
Tel : 00 33 (0) 1 45 60 43 14
Fax : 00 33 (0) 1 46 87 70 45
E-mail : info@atedistribution.com
Web : www.atedistribution.com

812048-6

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document, et la date d'acquisition du produit, ne pourra nous être opposée. L'utilisateur du produit est tenu, préalablement à sa mise en œuvre, de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur où du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre, dans l'hypothèse ou les indicateurs dont il dispose lui semblent devoir être précisés, que ce soit pour un usage normal où pour un usage spécifique de notre produit. Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que les normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente. Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives, tout comme l'est toute information fournies verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.